

تأثير السمك على الخصائص البصرية لالواح راتنج الايبوكسي النقي

خالد رشاد الراوي* منى مهدي صالح* هند فاضل عليوي*

استلام البحث 20، كانون الاول، 2012

قبول النشر 11، اذار، 2014

الخلاصة:

تم في هذه الدراسة تحضير الواح راتنج الايبوكسي النقي، اذ تم التحضير بخلط راتنج الايبوكسي (A) مع المصلب (B) بنسبة خلط (A:B) (3:1) وصب المادة بقالب ذات مساحة معينة، و باسماك مختلفة من المادة تتراوح بين (0.3-0.96) cm.

تم دراسة تأثير السمك على الخصائص البصرية والتي تشمل النفاذية والامتصاصية والانعكاسية وفجوة الطاقة البصرية ضمن مدى الاطوال الموجية (300-1100) nm لحساب الثوابت البصرية كمعامل الامتصاص ومعامل الخمود ومعامل الانكسار وللواحد جميعها.

لقد اظهرت النتائج العملية انه بزيادة سمك الالواح تزداد شدة الامتصاص فعند سمك (0.3-0.96) cm كانت شدة الامتصاص تساوي (1.54-1.43) على التوالي. وان قمة الامتصاص لمادة الايبوكسي تقع عند المنطقة فوق البنفسجية وبالتحديد عند الطول الموجي (368 nm) وفجوة الطاقة ($E_g=3.05\text{eV}$) وبالتالي النفاذية عملها بشكل جيد في منطقة الضوء المرئي وتمتلك الالواح نفاذية تتراوح بين % (60-83.4) في منطقة الضوء المرئي ومعامل الانكسار للايبوكسي ($n=1.53$) والانعكاسية ($R=4\%$) عند الطول الموجي (368) nm

الكلمات المفتاحية: Optical properties , Epoxy ,thickness, absorption ,transmission ,reflectance.

المقدمة:

او مذبيبات اذ تشكل طبقة عازلة عند جفافها) كما ان لها قوة التصاق عالية وذات وزن جزيئي كبير وقد حلت بعض البوليمرات المحضرة صناعيا في الالوان الاخيرة مكان المواد الطبيعية وهذا ناتج عن التطور الهائل الذي حصل في الصناعات الكيميائية والقائمة على النفط ومشتقاته وهذه تتميز بصفات ميكانيكية جيدة ورخص ثمنها وتوفرها بشكل كبير وقد تم استخدامها في صناعة الادوات المنزلية والصناعات الحربية والمدنية والطائرات وغيرها ونحن الان امام مجال صناعي ضخم وهائل فبالاضافة الى المجالات السابقة تمكن العلماء من وضع الية تمكن من الاستفادة من البوليمرات في مجالات التوصيل الكهربائي وعلى وجه الخصوص في مجال تصنيع البطاريات الكهربائية [2] ان الوحدة التركيبية المتكررة Structural repeating unit وهي الوحدة التركيبية التي يتكرر وجودها على طول سلسلة البوليمر وهي تمثل الجزء التركيبي المتبقي من جزئ المونمرات بعد تفاعلاتها لتكوين البوليمر وتوضع صيغتها بين قوسين ،ان عدد الوحدات المتكررة repeating units وعدد الوحدات البنائية Structural units والتي هي في الواقع عدد المونمرات المتحدة في سلسلة واحدة يشار اليها بالمصطلح درجة البلمرة degree of polymerization ويرمز لها بالرمز D_p ولما

على خلاف معظم المواد التي عرف تركيبها وتفاعلاتها قبل معرفة استخداماتها الصناعية فان البوليمرات انتجت على نطاق تجاري قبل ان تدرس خواصها الفيزيائية والكيميائية وبدأت تدريجيا دراسة الخواص الفيزيائية للبوليمرات وسميت هذه الخواص بالخواص الشاذة لانها مختلفة تماما عن خواص المركبات واطئة الوزن الجزيئي ولكن سرعان ما اكتشف ان جزيئات البوليمر هي اكبر عدة مرات من الجزيئات الاعتيادية ولذلك فان الخواص الشاذة المزعومة للمواد البوليمرية هي في الواقع طبيعية لمثل هذه المواد [1]

تعد دراسة الخواص البصرية للايبوكسي ذات اهمية بالغة من الناحيتين النظرية والعملية فهي تعطي معلومات واسعة عن طبيعة المادة ومعرفة تركيب حزم الطاقات وخواصها وتبين مدى امكانية استخدام مادة الايبوكسي في العديد من التطبيقات ومنها البصرية خاصة للبوليمرات خواص مميزة ومنها مرونة الاستخدام من حيث القوام فيمكن استخدامها في العديد من طرائق الانتاج (تصنيع اشكال معقدة لايمكن الحصول عليها من المعادن التقليدية

وخفيفة الوزن ذات متانة عالية غالبا لها خاصية عزل للكهربائية والرطوبة والحرارة وذات مقاومة جيدة للمواد الكيميائية سواء كانت احماض اوقواعد

5 - التركيب الكيميائي : يمكن الحصول على انواع مختلفة من الايبوكسي بالتحكم بالتركيب الكيميائي وباستخدام انواع مختلفة من العمليات ليغطي مدى واسع من درجات الحرارة .

6- التمدد الحراري: عند مقارنة راتنج الايبوكسي بالمواد الصلبة الاخرى كالنحاس والخشب نجد انه يمتاز بمعامل تمدد طولي كبير لذا يجب دراسة معامل التمدد فقد يصل في بعض انواعه غير المطعمة الى حوالي (2×10^{-4} cm) لكل درجة مئوية.

7- التوصيل الحراري : ان اهم مايمتاز به الايبوكسي هو قابليته على العزل الحراري مقارنة مع الحجر والاسمنت والزجاج والخشب مما يجعله بديلا مناسباً لهذه المواد اذ يمكن الاستغناء عنها مع مراعاة النواحي الهندسية والفنية الاخرى.

8- اللصق : يمتلك خصائص تلاحقية فريدة ويعزى الى المجاميع المستقطبة فيها وعملية اللصق لا تحتاج الضغط عالي وتتم بدرجة حرارة الغرفة.

9- الاستقرارية: بعد تصلبها تكون ذات استقرارية جيدة وتقاوم المذيبات الكيميائية لوجود روابط الايثر في تركيبها الكيميائي التي تمتاز بمقاومتها للمواد العضوية وغير العضوية ومختلف الحوامض والقواعد.

الجانب العملي:

استخدمت في هذا البحث مادة بوليمير الايبوكسي (Epoxy Alda) تم في هذا البحث استعمال راتنج الايبوكسي نوع (Quick mast) (105 الأردني المنشأ بامتياز من شركة Fosroc بوصفها المادة الاساس في صنع اللوح والمتكون من مادتين الاولى تدعى راتنج الايبوكسي (epoxy resin) ويرمز لها بالحرف (A) والثانية تسمى المصلب (hardener) ويرمز لها بالحرف (B) وتساعد هذه المادة على تشابك السلاسل البوليمرية فيما بينها عند خلط المادتين وتمزج هاتان المادتان بدرجة بنسبة خلط (A:B) = (3:1) وفي درجة حرارة الغرفة وباسماك مختلفة.

1 - تحضير الواح الايبوكسي:

تجهز هذه المادة بشكل سائل ذي لزوجة واطئة ولون شفاف ويتصلب بدرجة حرارة الغرفة ومقاوم للرطوبة والمواد الكيميائية وذو مرونة عالية يتحمل الضغط والصدمات .

استعمل الميزان الرقمي الحساس لوزن الايبوكسي لتحضير اللوح ،الجهاز مجهز من شركة Sartorius الالمانية وبدقة (0.0001 gm) اي بمدى (0.0001-210)gm ومزود بعازل زجاجي معزول عن المحيط.

وتم تحضير العينات على شكل الواح بوليمرية كما يلي:

كانت جزيئات البوليمر الواحد غير متساوية جميعا في درجة البلمرة فلذلك يعبر عن درجة البلمرة بمعدل درجة البلمرة كما مبين في المعادلة [3] .

$$M_w = m_w \cdot D_p \text{-----} (1)$$

M_w :الوزن الجزيئي للبوليمر

m_w :الوزن الجزيئي للمونمر

D_p :درجة البلمرة

يمكن الحصول على البوليمرات من مصدرين اساسين هما[4]

- 1 - البوليمرات الطبيعية natural polymers
- 2- البوليمرات الصناعية synthetic polymers

تساعد دراسة الثوابت البصرية على معرفة بعض خواص المواد من خلال تفاعل الاشعاع الكهرومغناطيسي مع المادة فمن خلال دراسة تأثير الاشعاع الكهرومغناطيسي على الواح الايبوكسي النقي (pure) ودراسة الامتصاصية والنفاذية والانعكاسية تم التعرف على الثوابت البصرية كمعامل الامتصاص ومعامل الخمود ومعامل الانكسار .

خصائص راتنجيات

الايبوكسي Properties of Epoxy Resin

المزيج في القوالب تدريجيا بعد وضع طبقة من ورق النايلون الحراري لضمان فصل اللوح عند التبعض الخصائص التي تتمتع بها راتنجيات الايبوكسي هي كالاتي [5] :

1-الوزن الجزيئي : يمتاز بخفة وزنه مقارنة مع الفلزات كالحديد مما يجعله مادة سهلة النقل وصالحة للاستعمالات الانشائية.

2-الشفافية: هنالك انواع عديدة من الايبوكسيات منها ما يكون شفاف اذ بعض الانواع تستطيع ان تمرر حوالي 95% من الضوء الابيض من خلالها بحيث يكون رؤية الاشياء من خلالها وان بعض انواع الايبوكسي يستطيع امرار الاشعة فوق البنفسجية بنسبة تصل الى 90% عكس الزجاج.

3- اللون : توجد الراتنجيات بصورة ملونة كأن تكون سوداء او بنية اللون مثل راتنج الفينول اوغير ملونة (شفافة) اذ يمكن الاستفادة من خاصية الشفافية للايبوكسي بتلوينه بالوان مختلفة بحسب الحاجة الى ذلك مما يجعله مادة مهمة للعمليات المعمارية وفي اعمال الديكور.

4 - الاشتعال : ان الايبوكسي ليس له القدرة على الاشتعال وانما يتفحم فقط.

$$K=[\alpha*\lambda]/4\pi].....(4)$$

حيث ان :

k: معامل الخمود ، λ : الطول الموجي
ومن خلال معرفة معامل الخمود والانعكاسية
الطيفية يمكن حساب معامل الانكسار الذي يمثل
النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ الى سرعته في
المادة وفقا للعلاقة الاتية [6]

$$n=[(1+R/1-R)^2- (k^2+1)^{1/2}]/(1+R)/(1-R)].....(5)$$

تم حساب فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح
باستخدام العلاقة الاتية:

$$(\alpha h\nu)^2 = \alpha^2 (h\nu - E_g) \quad \text{-----}(6)$$

تعد دراسة الخصائص البصرية المتمثلة
بالثوابت البصرية من الدراسات المهمة للبوليمرات
وتحديد مدى
ملائمتها للتطبيقات المختلفة.

النتائج والمناقشة :

الخصائص والثوابت البصرية للالواح الايوكسي

تم الحصول على طيف الامتصاصية والنفادية
لكل لوح من الالواح المحضرة ومن ثم تم حساب
الخصائص والثوابت البصرية نظريا وهي)
الامتصاصية (A) والنفادية (T) والانعكاسية (R)
ومعامل الامتصاص الخطي (α) ومعامل الخمود
او التوهين (k) ومعامل الانكسار لمادة الوسط (n)
وفجوة الطاقة البصرية (E_g)

وجدت العلاقة البيانية بين الطول الموجي
(λ) او طاقة الفوتون ($h\nu$) الذي يمثل كل من
 $(\alpha h\nu)^2$ على التوالي واجريت هذه
القياسات بالكيفية نفسها لبقية القياسات المحضرة

* يبين الشكل (1) طيف الامتصاصية (A)
للاصمك جميعها حيث يلاحظ زيادة الامتصاص
بنقصان الطول الموجي بصورة خطية بين الطول
الموجي (300-450) nm وللاصمك جميعها
ويبين الشكل قمة الامتصاص لكل لوح اذ تزداد
الامتصاصية بزيادة سمك الالواح والعكس صحيح
، فعند الطول الموجي (370nm) وجد ان اقل
امتصاصية تساوي (1.431) عند اقل سمك (0.3
cm) واعظم امتصاصية تساوي (1.534) عند
اكبر سمك للوح (0.96 cm) وهذا السلوك متفق
عليه مع دراسات سابقة [7]

1- تجهز قوالب الصب بحسب القياس المطلوب
واختير القياس $cm^2 (1*1)$ و باصمك مختلفة.

2- تم وزن كمية كافية من راتنج الايبوكسي
واضيف له المصلب بمقدار مناسب بحيث تكون
النسبة الوزنية (A:B)=(3:1)

1 - وضع المحتويات في وعاء بلاستيكي وتخلط
جيدا لمدة (2-3) دقيقة .

2 - يصب الخليط في القالب الزجاجي ، ويترك
الخليط ليتصلب بدرجة حرارة الغرفة ولمدة 24
ساعة.

2- فحص الالواح الايبوكسي :

شملت الفحوصات البصرية اطراف الامتصاصية
A (Absorbance) والنفادية
T (Transmittance) لالواح الايبوكسي ولمدى
الاطوال الموجية (300-1100)nm بوساطة جهاز
Uv/vis double Beam
spectrophotometer pu-8800) ذي
الحزمتين المجهز من قبل شركة (Philips) . تم
تعيين مدى امتصاص و نفادية هذه المادة.

القياسات البصرية:

من خلال دراسة تأثير الاشعاع الكهرومغناطيسي
على الالواح الايبوكسي ودراسة الامتصاصية
والنفادية والانعكاسية تم التعرف على اهم الثوابت
البصرية للايوكسي كمعامل الامتصاص ومعامل
الخمود ومعامل الانكسار وغيرها كما تم ايجاد فجوة
الطاقة البصرية لكل عينة .

تم حساب الانعكاسية من طيفي الامتصاصية
والنفادية باستخدام العلاقة الاتية [6]

$$R=1-A-T.....(2)$$

حيث ان:

R : الانعكاسية ، A : الامتصاصية ، T : النفادية

اما معامل الامتصاص (α) وهو نسبة النقصان
في فيض طاقة الاشعاع الساقط بالنسبة لوحدة
المسافة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط ، فقد تم
حسابه وفق العلاقة [7]


$$=2.303(A/t).....(3)$$

α

حيث ان :


t: سمك اللوح المحضر α : معامل الامتصاص
(cm^{-1})

تم حساب معامل الخمود الحاصل من الموجة
الكهرومغناطيسية داخل المادة ويمثل الجزء الخيالي
من معامل الانكسار اعتمادا على معامل الامتصاص
وفقا للعلاقة [6]



الشكل (2) يمثل النفاذية كدالة لطاقة الفوتون


* اما الشكل (3) يمثل معامل الامتصاص الخطي (α) الذي يعد دالة لطاقة الفوتون ويعتمد على الامتصاصية وسمك اللوح حسب العلاقة (2) [6]



الشكل (3) يمثل معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون


ويكون معامل الامتصاص في منطقة الامتصاص العالي ($\alpha > 10^4 \text{ cm}^{-1}$) ونلاحظ من الشكل (3) نقصان معامل الامتصاص (α) مع زيادة سمك اللوح المحضرة اما منحنى الانعكاسية (R) في الشكل (4) فيبين ان انعكاسية المادة قليلة نسبيا عند الاطوال الموجية لمنطقة الضوء المرئي. فقد تم حساب مقدار الضوء المنعكس عن سطح اللوح عند طول موجي (700 nm) الذي يمثل افضل استجابة طيفية للخلايا السليكونية [6]

ان قمة الامتصاص لمادة الايبوكسي تمثل منطقة الامتصاص العالي كما موضح بالشكل (1) وتقع قمة الامتصاص لهذه المادة بمختلف سمكها عند الطول الموجي الذي يساوي (368 nm) اي ضمن المنطقة فوق البنفسجية، ان شدة الامتصاص تزداد بزيادة سمك الألواح فعند سمك يساوي الامتصاص (0.3, 0.43, 0.63, 0.84, 0.96) cm تكون شدة الامتصاص تساوي (1.431, 1.392, 1.519, 1.522, 1.534) على التوالي، اما منطقة الضوء المرئي فتمثل اقل امتصاص واعلى نفاذية للضوء كما في الشكل (2) وهذا مفيد عند استخدام هذه المادة كمادة اساس في تحسين كفاءة الخلايا الشمسية لان الضوء المرئي هو المنطقة الفعالة في دراسة كهذه [7, 8]




الشكل (1) يمثل الامتصاصية كدالة لطاقة الفوتون

* اما النفاذية (T) فهي تمثل علاقة عكسية مع الامتصاصية كما في الشكل (2) اذ ان اعلى امتصاص يقابل اقل نفاذية وتساوي % (28) عند الطول الموجي (368nm) ان افضل نفاذية للمادة تقع بين الاطوال الموجية (500-1100)nm اذ تشكل % (70-88) والشكل يوضح زيادة النفاذية بزيادة الطول الموجي بصورة طردية وخاصة بين الطول الموجي (380-450)nm وبذلك يتبين ان الألواح ذات نفاذية عند منطقة الضوء المرئي ومنطقة تحت الحمراء القريبة وبهذا نستطيع الاستفادة من هذه المادة في الاستخدامات ذات الحاجة الى نفاذية عند منطقة الضوء المرئي ومنطقة تحت الحمراء مثل صنع الألواح المفلورة الناتجة عند اضافة الصبغات الليزرية باستخدام مادة الايبوكسي كمادة اساس في صناعتها او العمليات المعمارية كالديكور لجماليتها او بعض التطبيقات البصرية ذات المتطلبات المتوفرة في هذه المادة [9] تم دراسة تأثير السمك باستخدام ستة الواح تراوحت بين (0.3-0.96) cm وحساب النفاذية لها اذ تقل النفاذية للألواح بزيادة السمك فهي علاقة عكسية.




الشكل (6) يمثل معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون




الشكل (4) يمثل معامل الانعكاسية كدالة لطاقة الفوتون

* وتم ايجاد فجوة الطاقة البصرية لراتنج الايبوكسي لجميع الالواح حسب المعادلة (6) وذلك برسم العلاقة البيانية بين $(\alpha h\nu)^2$ و طاقة الفوتون $(h\nu)$ ، بمد الجزء الخطي من المنحني ليقطع محور طاقة الفوتون عند النقطة $(\alpha h\nu)^2=0$ برسم محاذي للمنحني عند المنطقة الاساسية للامتصاص التي تزداد بزيادة معامل الامتصاص (α) بصورة خطية ويقطع المماس المحور السيني الذي يمثل طاقة الفوتون الساقط عند النقطة التي تمثل فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح وكما في الشكل (7) الذي يمثل علاقة فجوة الطاقة مع طاقة الفوتون لالواح الايبوكسي مختلفة السمك وكانت قيمتها (3.05eV)

كما تم حساب معامل الخمود او التوهين (k) الذي يزداد بزيادة معامل الامتصاص والطول الموجي حسب المعادلة (4) كما في الشكل (5) ويلاحظ من الشكل نقصان معامل الخمود بزيادة سمك الالواح



الشكل (5) يمثل معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون



الشكل (7) يمثل فجوة الطاقة كدالة لطاقة الفوتون

* اما معامل الانكسار لمادة الايبوكسي فقد تم حسابه من المعادلة (5) [6] ومن رسم العلاقة بين الطول الموجي ومعامل الانكسار نجد ان معامل الانكسار للمادة يكون اعلى قيمة في المنطقة فوق البنفسجية ويبدأ بالنقصان تدريجاً مع زيادة طاقة الفوتون وصولاً لمنطقة الضوء المرئي الذي يكون عندها انكسار الشعاع قليلاً كما في الشكل (6) وكما انه يقل بزيادة سمك الالواح.

الاستنتاجات:

- 1- يمكن صناعة اغشية رقيقة من مادة الايبوكسي بسمك (μm) وبسمك (cm) تساهم في حماية المنظومة من الضغط والرطوبة والمواد الكيميائية والتآكل بكونها مادة عازلة.
- 2- يمكن تلوين وتطعيم مادة راتنج الايبوكسي واستخدامها في الدراسات التطبيقية البصرية وفي العمليات المعمارية (كالديكور) لجمالية اشكالها .

- 4-Jone.,D. 2008. Fundamentals of polymer Science.2nd.polymer and coatings chemistry:444-544.
- 5-Allcock,H.R., Lampe,F.W.and Mark, J. E.2003. Contemporary polymer chemistry.3rd:1-26
- 6-Nonemaun, A.and Schubert, E.F. 2007. Absorption Coefficient-Measurement and calculation .2nd combrige University press:1-5.
- 7- سما حكمت عيد الوهاب (دراسة الخصاص البصرية لالواح الايبوكسي المطعمة بصبغة الرودامين 6G ، وتأثيرها في كفاءة الخلية الشمسية) اطروحة ماجستير ، قسم الفيزياء ، كلية العلوم للبنات ، جامعة بغداد، العراق .
- 8-Sloff L.H.,BurgersA.R. and BakkerN.J. , 2007."The luminescent concentrator:stability Issues", MBC publication,2nd.Eupvsec),Milan
- 9-Baumam,B.D.2002.surface-modified polymer :performance Additives for Epoxy .Houston Texas,(281)600-1255:1-14.
- 10-Lemis G.F., 1958. "Analytical chemistry and Introduction ",2nd.ed.Macmillan Education Ltd.6 Hongkong,A424.
- 3- تقل الامتصاصية بزيادة سمك الالواح اما النفاذية فان لها سلوك معاكس وتقع في منطقة الضوء المرئي .
- 4-تتناقص فجوة الطاقة البصرية بزيادة السمك .
- 5- معامل الانكسار يقل مع زيادة السمك وكذلك يتناقص معامل الخمود مع زيادة السمك .
- 6- يزداد معامل الامتصاص مع زيادة السمك عند الطاقات القلبية بينما ينقص عند الطاقات العالية بزيادة السمك .
- 7-فجوة الطاقة لهذه المادة تساوي ($E_g=3.05\text{eV}$)
- 8- تقع قمة طيف الامتصاص لمادة الايبوكسي المحضرة في منطقة (uv) عند الطول الموجي (368 nm) .
- 9- يمكن استخدام هذه المادة في تحسين كفاءة الخلايا الشمسية لانها فعالة في منطه الضوء المرئي .

المصادر:

- 1- فريد بليمير. 1971 (اساسيات علم البوليمر) ترجمة د.صلاح محسن عليوي ،الطبعة الثانية ،كلية العلوم ، جامعة الموصل ،العراق .
- 2-Strong ,A.B.2002.plastics materials and processing .2nd. brigham young university U.S.A .:25-62.
- 3-Gilbert,R.G.,Hess,M.,Jenkins,A.D. and Jones,R.G.2009.Dispersity in polymer science pure appl.chem. 2,81:351-358.

Effect of thickness on optical properties of pure Epoxy Resin plates

*Khalid R.Al-Rawi**

*Mona M.Salih**

*Hind F.Olewi**

*University of Baghdad, College of Science for Women Dep.of Physics

Abstract:

In this study, Epoxy Resin plates was prepared by mixing epoxy(A) and hardner(B)with ratio(A:B) (3:1) with different thickness (0.3-0.96)cm. The effect of thickness on optical properties have been studied (absorption ,transmission ,reflectance) also the optical constant were found like (absorption coefficient, extenuation coefficient and refraction index) for all of the prepared plates.

The results have shown that by increasing the thickness of plates., the absorption intensity increase in which at plates thickness (0.3-0.96)cm the absorption intensity were(1.54-1.43) respectively, and since absorption peak for epoxy occur in ultraviolet region and exactly at wavelength(368)nm and energy gap($E_g=3.05\text{ eV}$) thus their good transmittance in the visible light region

The plates have transmittance of about (60-83.4)% in visible region ,the refraction index for Elda epoxy is ($n= 1.53$) and its reflectance is ($R=4$)% at wavelength (368 nm).