

دراسة الخواص التركيبية وبعض الخواص البصرية لأغشية CuO المحضره بطريقة التبخير الحراري في الفراغ

أنوار علي باقر * ماجدة علي أمين * سيناء منذر محمد علي *

تاریخ قبول النشر ٢٠٠٣/٣/١٧

الخلاصة

تم في هذا البحث تحضير أغشية أوكسيد النحاس (CuO) بطريقة التبخير الحراري في الفراغ تحت ضغط (10^{-5} mbar) على أرضيات زجاجية بدرجة حرارة (100 °C) وبمعدل ترسيب (6.66 A° / sec) وبأسماك مختلفة (A° 500, 1000, 3000) ، وتم ترسيب مادة أوكسيد النحاس (CuO) باستخدام حويض من مادة ثلاثي أوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) وبداخله حويض من السيراميك . تم استخدام حيود الأشعة السينية (XRD) والمجهر الإلكتروني الماسح (SEM) لدراسة التركيب البلوري للأغشية المحضره فوجد انها ذات تركيب عشوائي . كما استخدمت اطيفات الأمتصاصية والنفاذية ضمن مدى الأطوال الموجية (300-540 nm) لدراسة الخواص البصرية ، فوجد زيادة في النفاذية بزيادة سمك الأغشية ، كما لوحظ تناقص قيم معامل الأمتصاص وفجوة الطاقة البصرية بزيادة السمك .

المقدمة


ابرزت التقنيات الحديثة تقدماً كبيراً في مجال الالكترونيات ووفرت دراسات متكاملة للأغشية الرقيقة التي كان لها الدور الكبير في الكثير من التطبيقات الصناعية المختلفة ، كالدواير الالكترونية والمكفرات والخلايا الشمسية والسطح الأنقائى المستخدمة في التطبيقات الشمسية الضوئية ، إذ تعد تقنية الأغشية الرقيقة واحدة من أهم التقنيات التي ساهمت في تطور دراسة أشباه الموصلات وأعطت فكرة واضحة عن العديد من خواصها الفيزيائية والكميائية [1] . ومن المعروف ان هنالك انواعاً من الأغشية الرقيقة ولكل نوع استخداماته وطرق تحضيره الا انه تم التركيز في هذا البحث على طريقة التبخير الحراري في الفراغ للحصول على أغشية متجانسة من مادة الـ (CuO) . إذ انصب اهتمام الباحثين على دراسة الخواص البصرية لأغشية (CuO) لما تمتلكها من خصائص جعلتها ذات أهمية في كثير من التطبيقات ، فهي من المواد ذات فجوة الطاقة الصغيرة (1.4 Ev) [2] ، لذا تستخدم في التطبيقات الشمسية كالمجمعات الضوئية الحرارية

الجانب العلمي

تم تحضير أغشية (CuO) بطريقة التبخير الحراري في الفراغ باستخدام جهاز تفريغ نوع (Lybold Heracus Coating Units) وتم ترسيب هذه الأغشية باستخدام حويض (Boat) من مادة ثلاثي أوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) بداخله حويض من السيراميك وذلك لأن درجة انصهاره أعلى من درجة انصهار مادة (CuO) ولا يتفاعل معه كيميائياً ذو تصميم ملائم لطبيعة المادة .
بُنيت الأرضيات الزجاجية على حامل مناسبة داخل منظومة التبخير وبعد إغلاقها والوصول إلى الضغط المناسب داخل حجرة الترسيب (10^{-5} mbar) يتم تسخين الأرضيات إلى درجة 100 °C للحصول على غشاء متجانس ذو التصاق

$h\nu$: طاقة الفوتون الساقط .
 B: ثابت يعتمد على طبيعة المادة .
 E_g : فجوة الطاقة البصرية .
 R: معامل أسي يعتمد على نوع الانتقال .
 وتوضح الأشكال (6) و (7) و (8) قيم فجوة الطاقة البصرية للانقلال المباشر المسموح للأغشية (CuO) المحضرة بسمك (3000, 1000, 500) nm، إذ يتضح من هذه الأشكال تناقص قيم فجوة الطاقة البصرية بزيادة سمك الأغشية المحضرة والسبب في ذلك يعزى إلى تكون مستويات موضعية داخل فجوة الطاقة البصرية مما يؤدي إلى تناقص قيم (E_g) .

- الاستنتاجات**
- يمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها كما يأتي:
- أظهرت نتائج فحوصات الأشعة السينية والمجهر الألكترونوني الماسح أن أغشية (CuO) المحضرة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ ذات تركيب عشوائي .
 - زيادة الامتصاصية ونقصان النفاذية للأغشية المحضرة مع زيادة السمك .
 - لوحظ نقصان قيم معامل الامتصاص بزيادة سمك الأغشية المحضرة .
 - تناقص قيم فجوة الطاقة البصرية بزيادة السمك



شكل (١) : يوضح مخطط طيف حيود الأشعة السينية للأغشية CuO المحضرة بسمك (3000nm)



شكل (٢) : يوضح صورة (SEM) للأغشية CuO المحضرة بسمك (3000nm)

المنظومة يتم إخراج النماذج لغرض إجراء القياسات المطلوبة لها . تم استخدام تقنيتي حيود الأشعة السينية (XRD) والمجهر الألكترونوني الماسح (SEM) لدراسة الخواص التركيبية ، بينما استخدم جهاز (UV-VIS) ذو المدى الطيفي (1100-200) nm لدراسة الخواص البصرية .

النتائج والمناقشة

أولاً :- الخواص التركيبية:-
 تم دراسة التركيب البلوري للأغشية (CuO) المحضرة بهذه الطريقة باستخدام (SEM) و (XRD) حيث أظهرت الفحوصات ان الأغشية ذات تركيب عشوائي ، كما موضح في الشكل (١) و (٢) على التوالي .

ثانياً :- الخواص البصرية:-
 يوضح الشكل (٣) و (٤) تغير أطيف الامتصاصية والنفاذية للأغشية (CuO) بدرجة حرارة أساس (100 °C) مع الطول الموجي كذلك للسمك ، على التوالي ، إذ يتضح من ذلك زيادة في قيم الامتصاصية ونقصان في النفاذية بزيادة سمك الأغشية وهذا يتفق مع التقارب الطردي بين امتصاصية المادة وسمكها وبموجب العلاقة (١)

$$\alpha = 2.303 \frac{A}{d} \quad (1)$$


حيث :

α : معامل الامتصاص
 A : الامتصاصية
 d : سمك الغشاء
 وتم حساب معامل الامتصاص للأغشية المحضرة بدلالة طيف الامتصاصية باستخدام العلاقة (١) وأظهرت النتائج المستحصلة من هذه العلاقة تناقص في قيم معامل الامتصاص لهذه الأغشية بزيادة سمكها وكما موضح في الشكل (٥) كما تدل القيم العالية لمعامل الامتصاص ($\alpha > 10^3$) على حدوث انتقالات الكترونية مباشرة وان الطاقات التي حسبت عندها هذه القيم هي طاقات فجوة مباشرة . كما تم حساب فجوة الطاقة البصرية (E_g) لانقلال المباشر المسموح وفق العلاقة (٢) عندما ($r = \frac{1}{2}$) وذلك من خلال رسم العلاقة بين ($\alpha h\nu$)² وطاقة الفوتون ($h\nu$) اذ تمثل (E_g) نقطة تقاطع امتداد الخط المستقيم المرسوم بصورة مماسة لمنحنى الامتصاص مع محور طاقة الفوتون .


$$(\alpha h\nu) = B(h\nu - E_g)^r \quad (2)$$

حيث


α : معامل الامتصاص .




الشكل (6): يوضح تغير $(\alpha h\nu)^2$ دالة لطاقة الفوتون
لأغشية (CuO) الخضراء بسمك (500 Å°)




الشكل (3): يوضح تغير الامتصاصية دالة للطول الموجي
لأغشية CuO المحضرة بسمك (3000 , 1000 , 500 Å°)




الشكل (7): يوضح تغير $(\alpha h\nu)^2$ دالة لطاقة الفوتون
لأغشية (CuO) الخضراء بسمك (1000 Å°)



الشكل (4): يوضح تغير النافذية دالة للطيف الموجي
لأغشية CuO المحضرة بسمك (3000 , 1000 , 500 Å°)



الشكل (8): يوضح تغير $(\alpha h\nu)^2$ دالة لطاقة الفوتون
لأغشية (CuO) الخضراء بسمك (3000 Å°)



الشكل (5): يوضح تغير معامل الامتصاص دالة لطاقة الفوتون
لأغشية CuO المحضرة بسمك (3000 , 1000 , 500 Å°)

- 3- Hornstrom S.E. , Barlsson S.E. , Ross A. & Strandh B.Wester , 1984 ,
- 5- Tyagi A.K. , Tyagi S. & Sharma T.P. , 1997 , "Materials Science and Engineering B45 " , P.88-97 .
- 6-(internet) – 1999 " Physics Today " , V.13 .

Reference

- 1- Chopra,K.L. , 1969, " Thin Film Phenomena " , MC-Graw Hill Book Company , New York , .
- 2- Ghijsen J. ,Tjeny L.H., Van Elp J. , Eskes H. ,Westerink J. & Sawatzky G.A. , 1988 , " Physical review B " , V.38 ,P.11323-11330 .

The Study of properties structure and some optical properties for copper Oxid (CuO) Thin film prepared by Thermal evaporation in Vacume

Anwar Ali Bakir *

Majida Ali Ameen *

Sinaa Munther Muhammed *

***Physics Department-College of science for women-
University of Baghdad**

Abstract

In this paper copper oxide (CuO) thin films were prepared by the method of vacuum thermal evaporation at pressure (10^{-5} mbar) on glass substrate at (100°C) , deposition rate (6.66 \AA/sec) and thin film thickness of ($500,1000,3000\text{\AA}$) . The CuO thin films were deposited by using of the boat of (Al_2O_3). The crystal structure of the films were studied by using X-ray diffractometer (XRD) and scanning electron microscope (SEM) , the results revealed that all the films were amorphous . The optical properties of the films were studied by using Absorbance and Transmittance spectrums in wavelength range of (300-540) nm , it is found that the absorbance of the (CuO) films increase while the transmission decrease with increasing thickness of these films . as well as it is found that the absorption coefficient of these films and values of energy gap decreases with increasing thickness of films .