

دراسة نظرية للتأثير الحراري للأشعة الليزرية على أنظمة مختلفة من زجاج السليكا

مؤيد عزيز حسن
هيفاء علوان عبود

غسان سالم عبد الله
منى مهدي صالح

تاریخ قبول النشر ٢٠٠٢/١١/٢١

الخلاصة

تم في هذا البحث دراسة نظرية باستخدام الأشعة الليزرية كمصدر حراري وما له من تأثير في العينات الزجاجية قيد البحث والتي شملت الزجاج البصري (Bk - 7) والزجاج العادي (Soda - lime). عند التشعيع بالليزر (CO_2 - glass, DF, CO_2 - Nd). وعند الأطوال الموجية الآتية μm (1.06, 3.8, 10.6). وتم دراسة التأثيرات الحرارية المنتجة بالليزر نظرياً باستخدام العلاقة الرياضية ذات البعد الواحد كدالة للزمان والعمق ($T(z, t)$) حيث حسبت التغيرات في درجات الحرارة من هذه العلاقة (ΔT). أظهرت نتائج الدراسة بأن تأثيرات التشعيع بالليزر (CO_2) تكون أعلى من تلك الناتجة من التشعيع بالليزر (DF). في حين أن التأثير يكون قليلاً جداً نتيجة التشعيع بالليزر (Nd - glass). وقد أظهرت النتائج عند شدة ليزرية لكلا النوعين بمقدار $(1.8 \times 10^9 \text{ W/m}^2)$ يكون التغير في درجة الحرارة لا يتجاوز (70°K) بينما في ليزر (CO_2) فقد يصل إلى (1200°K) .

المقدمة

وكلة الانفراجية إذ ينقل الليزر في حزمة ضيقة جداً ولمسافات طويلة لهذا كان لاستخدامات الليزر إنجاز كبير ومهم في العمليات التطبيقية الصناعية مثل معاملة المواد بالليزر [1]. ومن هذه المواد هي المواد الزجاجية والسيراميكية حيث أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في عملية التقليب والحرف والقص لهذه المواد والاستعاضة عن الطريقة الميكانيكية وقد قامت العديد من الدراسات [2]. حول تركيب وتكون النقوب في سيراميك الألومينا وقد أثبتت هذه الدراسة خلو منطقة النقوب من العيوب والشققات والتي قد تظهر قرب الحافات باستخدام

يعتبر إشعاع الليزر من أهم اكتشافات القرن العشرين وتأتي أهميتها لما لها من تطبيقات مهمة ومتعددة في كافة المجالات الصناعية والعلمية . ان ظهور الليزر أدى إلى حدوث ثورة علمية وتقنولوجية شملت الصناعات التقليدية والحديثة إذ ساعدت على حدوث تطورات هائلة للعديد من العلوم في المجالات التطبيقية أصبحت ضمن منجزات العلوم الحديثة . وتمتاز أشعة الليزر بخواص لا تتوفر في مصدر ضوئي آخر وهي الشدة العالية والشاشة ووحدة الطول الموجي

*دكتوراه - أستاذ مساعد - الجامعة التقنية

**دكتوراه - أستاذ مساعد - قسم الفيزياء - كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد

***دكتوراه - مدرس - قسم الفيزياء - كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد

****ماجستير - مدرس مساعد - قسم الفيزياء - كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد

tp : أمد النبضة

وبهذه المعادلة يمكن حساب درجات الحرارة كدالة للزمن عند زوال التأثير الحراري حيث ان $\Delta T(z,t)$ تمثل التغير في درجة الحرارة كدالة الزمن t والعمق z .

$$\Delta T(z,t)_{t \rightarrow t_p} = \Delta T(z,t) - \Delta T[Z, (t-t_p)] \quad (4)$$

حيث تشير المعادلة (3) حساب درجات الحرارة كدالة للزمن عند زوال التأثير الحراري . وباستخدام المعادلات (1) و (2) و (3) وضمن الشروط الخاصة بمعظمات المادة والمتمثلة بالوصيلية والامتصاصية والانعكاسية . والمعلمات الخاصة بالليزر وتتمثل بالطول الموجي والقدرة [8,7] . وبذال يمكن حساب التغيرات في درجات الحرارة عند السطح والأعماق للنموذج المستخدمة من الزجاج BK-7 ، زجاج الصودا لاييم [Soda - lime]

الحسابات

تم حساب تغيرات درجات الحرارة كدالة للزمن والعمق بناء نموذج رياضي يتناول حساب درجات الحرارة باستخدام المعادلة (1) كدالة للزمن او (2) او (3) وضمن الشروط الخاصة بمعظمات المادة (الإجهاد ، معامل التمدد الحراري ، التوصيلية الحرارية ، الانتشارية) والمعلمات الخاصة بالليزر (كتافة القراءة ، زمن النبضة) [8,7] . كما تم استخدام النموذج الرياضي لحساب تغيرات درجات الحرارة (ΔT) للزجاج البصري (Bk - 7) والزجاج العادي صودا لاييم (Soda - lime) . عند التشيع بالليزر DF, Nd - glass, CO₂ . فلوريد الديتريوم ، عند الأطوال الموجية الآتية : 3.8, 10.6 μm وكتافة قدرة 1.06 × 10⁹ W/m² . وبذال يمكن حساب درجات الحرارة عند السطح والأعماق . وباستخدام المعادلات (1) (2) (3) .

النتائج والمناقشة

من دراسة التأثير الحراري باستخدام العلاقة الرياضية ذات البعد الواحد كدالة للزمن والعمق T(z,t) حيث حسبت درجات الحرارة من

الطرق الأخرى . وعندما يجري الحديث عن معالجة المواد بالليزر فإنه يقصد به مقدرة الإشعاع الليزري على إحداث تسخين موضعى سريع في المادة أو صهرها أو تخرها . وقد فسرت هذه المعالجات بتجزئة المادة الهشة بالليزر وفقاً لنظام الانقسام الحراري على أنها عملية تكمن في تسخين العينة بواسطة إشعاع الليزر مما يؤدي إلى ظهور اجهادات كبيرة سببها وجود تدرج كبير في درجات الحرارة في هذه العينة [3] . كما قدمت أيضاً نماذج رياضية ترسم المجالات الحرارية عندما يؤثر في سطح جسم ما تيار حراري مركز أو موزع [4] . هذه الدراسة سوف تشمل على بناء نموذج رياضي يتناول حساب تغيرات درجات الحرارة عند التسخين بواسطة مصدر سطحي (الحزمة الحرارية احادية البعد) . (Heating by a surface source) : ويمكن عد المصدر الحراري سطحياً إذا استخدمت مواد تتمتع بمعامل امتصاص عالي القيم . ولتوسيع مفهوم التوزيع الحراري كنتيجة مباشرة لتأثير الإشعاع الليزري استخدمت المعادلات الرياضية الآتية [6,5] .

$$T(z,t) = \frac{2H(at)^{1/2}}{k} ierfc \left[\frac{z}{2(at)^{1/2}} \right] \quad (1)$$

$$T(0,t) = \frac{2H}{k} \left(\frac{at}{\pi} \right)^{1/2} \quad (2)$$

حيث أن T(z,t) : تمثل درجة الحرارة كدالة إلى الزمن والعمق

Z : تمثل العمق ، a : الانشارية الحرارية

H : تمثل كثافة القدرة الممتصصة

t : زمن التسخين

ierfc : دالة تكميل الخطأ

k : تمثل التوصيلية الحرارة

حيث تشير المعادلة (1) حساب درجات الحرارة كدالة للزمن عند التسخين نتيجة تأثير الإشعاع الليزري ، ويمكن إيجاد درجة الحرارة في سطح المادة باستخدام المعادلة (2) .

$$\Delta T(z,t)_{t \rightarrow t_p} = \frac{2Ha^{1/2}}{k} \left\{ \begin{aligned} & \frac{1}{2} ierfc \left[\frac{z}{2(at)^{1/2}} - (t-t_p) \right] \\ & \frac{1}{2} ierfc \left[\frac{z}{2\sqrt{a(t-t_p)}} \right] \end{aligned} \right\} \quad (3)$$


حيث

النسبة) الى ان يبلغ قيمة عظمى ومن ثم يهبط مع هبوط القراءة الليزرية وكما مبين في الأشكال (6,5) الذي يوضح تغيراً في درجات الحرارة عند الزجاج البصري (Bk - 7) والزجاج العادى (Soda lime). اما العلاقة بين درجات الحرارة ونصف قطر حزمة الشعاع الليزري فيمكن توضيحها في الأشكال (8,7) حيث تبين ان اعظم شدة يمكن الحصول عليها من الليزر عند مركز الحزمة اي عندما تقترب قيمة (R) حيث تمثل نصف قطر مقطع الليزير من الصفر حيث يتاسب مقدار الطاقة المتصنة عكسياً مع مساحة المقطع البؤري للحزمة الليزرية اي مربع نصف قطرها البؤري وبذلك تزداد درجات الحرارة بتقليل نصف قطر البؤري. لا يصل عمق الاختراق أكثر من 50 nm للأشعة الليزريه


الاستنتاجات

- ١- لقد تبين من خلال دراسة التأثير الحراري الناتج من أشعة الليزر (Nd, DF, CO₂) في الزجاج البصري (Bk - 7) (glass) قيد البحث لوحظ بان درجة حرارة السطح العظمى عند التشيع بالليزر (CO₂) تكون أعلى من تلك الناتجة من التشيع بالليزر (DF). في حين يكون التأثير قليل جداً نتيجة التشيع بالليزر (Nd) (glass).
- ٢- من خلال دراسة التأثير الحراري الناتج من أشعة الليزر (Nd-glass, DF, CO₂) يلاحظ بان للتغير في درجات الحرارة عند السطح أعلى من تلك الناتجة عند الأعمق حيث بلغت درجة حرارة السطح عند ليزر (1200°K) (Bk - 7) في زجاج (Bk - 7) و (1000°K) في ليزر DF اما في ليزر Nd فقد بلغت (70°K) اما الزجاج العادي فقد بلغت (50,950,1150°K) اما فيما يخص درجة حرارة الأعمق فقد بلغت في زجاج (Bk - 7) عند معاملته بالليزر (Nd, DF, CO₂) على التوالي وقد بلغت للزجاج العادي (35,940,1140°K glass) على التوالي وقد بلغت (30,900,1135°K) على التوالي.
- ٣- درجات الحرارة عند الزجاج البصري (Bk - 7) تكون أعلى من الزجاج العادي (Soda lime) وذلك بسبب معلمات المادة (الامتصاصية الانعكاسية ، التوصيلية الحرارية).


العلاقة (1) والتي تعتمد على العوامل المذكورة الآتية (التوصيلية الحرارية ، الانشارية الحرارية ، معامل التمدد الحراري) ولوحظ ان لاختلاف الأطوال الموجية للليزر المستخدم تأثيراً على درجات الحرارة. حيث انه يتحدد بمقدار ما تمتنه المادة من حرارة وكما مبين في الأشكال (2,1). ويعزى ذلك الى الاختلاف في ما تمتنه المادة للإشعاع. حيث تختلف المواد في قابلية امتصاصها للأشعة الا ان معظم المواد غير المعدنية ومنها (الزجاج) لها امتصاص عالٍ للأشعة تحت الحمراء (IR) عندما يكون الإشعاع الليزري له طول موجة $\mu\text{m} \geq \lambda$ لذلك فالامتصاص لأشعاع الليزر يظهر الامتصاص للليزر (CO₂) ولليزر (DF). تظهر على شكل حرارة عالية بينما عند ليزر (Nd - glass) ترتفع درجة الحرارة بكثيارات قليلة وذلك بسبب كبر شفافية الزجاج لهذا الليزر [2]، وقلة امتصاصيته لهذا الطول الموجي. وبما ان الإشعاع الليزري يحدث له امتصاص سطحي في الزجاج لذلك تبدو درجات الحرارة عند السطح بقيم عالية ويتناقص مع زيادة الأعمق. يمكن تفسير الاختلاف في درجات الحرارة بين المواد على أساس الاختلاف معلمات المادة فالمادة التي لها انتشارية حرارية عالية يكون لها ارتفاع صغير في درجات الحرارة عند السطح نتيجة امتصاص طاقة النسبة واختراها كضوء داخل المادة [2] وكما مبين في الأشكال (4, 3)، (4).للزجاج العادي (1)، (2)، (3) والزجاج البصري حيث انه يكون الامتصاص اكبر للزجاج البصري . كما يتضح من الأشكال (4, 3, 2, 1,) تأثير درجات الحرارة عند السطح والأعمق للزجاج البصري (Bk - 7) والزجاج العادي (Soda lime). حيث ان اعظم امتصاص للطاقة يظهر عند السطح ويتناقص داخل المادة اذ يمتص معظم طاقة الإشعاع على مسافة مقدارها (50nm - 5) من السطح حسب العلاقة ($\delta = \frac{1}{\alpha}$) وهذا يعني ان معظم الطاقة الساقطة يتم امتصاصها على عمق صغير من سطح المادة عن طريق التوصيل الحراري ولازوجاج موصل رديء للحرارة لذلك فإن الانشارية الحرارية تكون قليلة فتزداد درجة الحرارة عند السطح وصولاً الى درجة التلدين [2].(softening temperuture). اما تأثير الطاقة على درجات الحرارة حيث يظهر أيضاً تأثير كبير على درجات الحرارة اذ ان زيادة الطاقة تؤدي الى زيادة كمية الحرارة المتصنة من قبل المادة وبالتالي ارتفاع درجة حرارتها في فترات زمنية قصيرة جداً (معتمدة على زمن




شكل (٥) تغير درجات الحرارة مع زمن التسخين للزجاج البصري (BK-7)




شكل (١) تغير درجة حرارة السطح مع زمن التسخين للزجاج البصري (BK-7)




شكل (٦) تغير درجات الحرارة مع زمن التسخين للزجاج العادي




شكل (٢) تغير درجات الحرارة مع زمن التسخين للزجاج البصري (BK-7)




شكل (٧) ارتفاع درجة الحرارة كدالة لنصف قطر الشعاع
الليزري للزجاج البصري (BK-7)



شكل (٣) تغير درجة حرارة السطح مع زمن التسخين للزجاج العادي



شكل (٨) ارتفاع درجة الحرارة كدالة لنصف قطر الشعاع الليزري للزجاج العادي



شكل (٤) تغير درجات الحرارة مع زمن التسخين للزجاج العادي

- 5- J.Wilson ,”Laser Principles and Application”, Prentice Hal, U.K. 1987.
- 6- James.T.Luxon ,”Indusrtrial Laser and their Application”, second edition Prentice Hal, U.K., 1992.
- 7- Janos Optical Material Selection Guide, Janos Technology, Inc, 1999.

٨- فرانك.ب. انكروبيرا وديفيد.ب. دووت
”اسس انتقال الحرارة” ترجمة د.صالح
اسماعيل نعيم، فائق عبد الوهاب احمد، مأمون
فاتئ الأطرقجي، دار الكتب للطباعة والنشر
.١٩٨٦)

References

- 1- William M.Steen ,(Laser Material Processing) spring verlag ,London 1998.
- 2- غريفورباتش، ا.غ وساфонوف، ”معالجة المواد غير المعدنية بالليزر” ترجمة محمد غانم، المركز العربي للترجمة، دمشق ١٩٩٣.
- 3- Duley ,w.w ,”CO₂ Laser ,Effect and Application”, Academic Press, London 1976.
- 4- M.Lax ,“Temperature Rise Induced by a Laser Beam”, J.Appl .Phys, vol.(48), No(9), 1977, pp(3919 – 3924).

Theoretical Study of The Heating Effect of Laser Radiations on SilicaGlass Systems

Dr.Muayad Aziz Hasan *

Dr.Hayfaa Alwan Abood **

Dr.Ghassan Salim Abdella **

Mona Mahdi Shail **

*University of Technology

**Physics Dept. - College of Science for women – Baghdad University

Abstract

A theoretical study has been proposed to investigate the effects of different laser radiations (Nd – glass, DF and CO₂) as a heating source on different glass samples (Optical glass, Bk – 7 and Soda - lime glass) and different waves lengths (10.6, 3.8, 1.06) μm. The heat changes as which are resulted due irradiation with laser sources have been determined by using the one dimension mathematical relation as a function of time (t) and depth (z). The results of the study showed that the irradiation with CO₂ laser had a greater effect than DF laser, while the effects of Nd – glass laser were minimal with a power density of (1.8*10⁹ w/m²) within a time (1μsec).(For both Kinds) The change in the temperatures were not exceeded than (70°K) in all samples while in CO₂ laser could be exceeded than (1200°K) in the same conditions.