

## دراسة تأثير التلدين على الخواص الكهربائية لاغشية ZnSe المحضره بطريقة التبخير الحراري في الفراغ

صلاح عبد الله حسون \*  
 زiad طارق الدهان \*\*  
 نضال علي حسين \*\*\*

تاریخ قبول النشر ٢٠٠٣/١٠/١٣

### الخلاصة

تم تحضير اغشية رقيقة من مادة ZnSe بطريقة التبخير في الفراغ المتعددة السماك (A°) (1000, 2700, 4000) على قواعد زجاجية ودراسة بعض خصائصها الكهربائية ضمن المدى الحراري K° (293-373) ثم تلدين النماذج المحضرة بدرجة K° (473) لمدة ساعة واحدة وقد بينت النتائج تقصان في قيمة التوصيلية الكهربائية وزيادة طاقة التنشيط الثانية . Ea2

### المقدمة

الخلية نفس الاتجاه مثل اي خلية اخرى. ان كل حبيبة بلورية تمتلك ترتيب المدى الطويل وتمتلك الحبيبات البلورية كل ترتيب المدى القصير تعرف مناطق النقاء الحبيبات بالحدود الحبيبية ويكون سماك حد الحبيبة دائمًا أقل من 20 ذرة. [5,4,1]. تعدد المواد متعددة البلورات أقل استقراراً من الناحية الترموديناميكية من احادية البلورة وان حدود الحبيبات تعدد ذات اهمية بالغة في تحديد الخواص الفيزيائية للمواد متعددة البلورات لأنها تمثل عيوباً بلورية تؤدي إلى نشوء حاجز جهد على جانبي حدود الحبيبات وتعرف التوصيلية الكهربائية بأنها عامل التاسب بين كثافة التيار الكهربائي ( $J$ ) وال المجال الكهربائي ( $E$ ). [9,7,6,2]

$$(1) \quad J = \sigma E$$

ويعبر عن التوصيلية الكهربائية بـ العلاقة التالية :

$$(2) \quad \sigma = e(\mu_n n + \mu_p p)$$

حيث ان :  
 $e$  : شحنة الالكترون  
 $\mu_n$  : تحرکية الالكترون  
 $\mu_p$  : تحرکية الفجوة

يمكن تصنيف المواد الصلبة من حيث تركيبها البلوري الى :

#### ١- المواد المتبلورة

هناك نوعان الاول يدعى بـ بلورة الاحادية خالل البلورة بأكملها اما الثاني فيدعى بالمادة متعددة التبلور Polycrystalline اذ لا تمتد دورية النموذج البلوري خالل البلورة بل تنتهي عند حدود داخل البلورة تدعى بـ حدود الحبيبات Grand-boundaries .

#### ٢- المواد غير المتبلورة (العشوائية)

ينعدم في هذه المواد الترتيب المنظم لذراتها وذلك لوجود خلل في بنائها الداخلي الذي يعمل على عدم انتظام (disorder) الذرات في الشبكة لذلك فإنها تترتب بشكل عشوائي. [2,1] تعد مادة ( سلينايد الخارصين ) من المركبات شبه الموصلة التي تعود إلى مركبات المجموعة (II-VI) من الجدول الدوري. [3]. ان معظم اشباه الموصلات تعد من المواد متعددة التبلور فهي تتكون من العديد من البلورات الصغيرة يطلق عليها الحبيبات تتكون كل حبة من الآلاف من وحدات الخلية وضمن الحبيبة الواحدة تمتلك وحدة

دكتوراه-أستاذ مساعد-قسم الفيزياء-كلية العلوم للبنات-جامعة بغداد

قسم هندسة الليزر وال بصريات الالكترونية-جامعة النهرين

قسم الفيزياء-كلية العلوم للبنات-جامعة بغداد

وهذه من خصائص اشباه الموصلات [12,8] . ان ارتفاع درجات الحرارة لاشباه الموصلات تؤدي الى زيادة تحركية حاملات الشحنة.

الشكل (4) يبين العلاقة بين التيار والفولتية لاغشية ZnSe المختلفة السمك نلاحظ ان التيار يزداد بزيادة السمك وذلك لزيادة تركيز حاملات الشحنة.

الشكل (5) يوضح العلاقة بين  $\ln \sigma$  و  $\frac{1000}{T}$  لاغشية ZnSe المختلفة السمك بعد اجراء المعاملة الحرارية حيث وجد ان التوصيلية الكهربائية تتزداد بزيادة السمك التي تم ايجادها من العلاقة التالية :

$$\sigma = \frac{L}{R.A} \dots \dots \dots (4)$$

حيث ان :

$L$  : المسافة بين القطبان

$R$  : المقاومة

$A$  : المساحة الفعالة  $(0.16) \text{cm}^2$   
اما الاشكال (٦) (٧) (٨) فتوضح العلاقة بينس  $\frac{1000}{T}$  لاغشية ZnSe قبل وبعد اجراء المعاملة الحرارية ولسمك  $A^0$  (1000,2700,4000) . ظهرت الاشكال (٥) الى (٨) وجود قيمتين لطاقة التشغيل  $Ea_1$  و  $Ea_2$  التي تم حسابها من المعادلة (3).

حيث ان طاقة التشغيل الاولى  $Ea_1$  في جميع الاغشية تمثل عملية تقطط hopping لحاملات الشحنة خلال المستويات الموضعية القريبة من حافة الحركة edge Mobility . [10]. أما في درجات الحرارة العالية التي حسبت عندها طاقة التشغيل الثانية  $Ea_2$  فالانتقادات تكون بطريقة التحفيز او التهيج الحراري Thermal excitation و تكون قيمة طاقة التشغيل الثانية  $Ea_2$  اكبر من طاقة التشغيل الاولى كما يوضح الجدول (١).

اما المعاملة الحرارية فقد ادت الى تناقص التوصيلية المستمرة بسبب ان المعاملة الحرارية أدت الى حدوث استنطارة لبعض ذرات مادة الغشاء تسببت في نقصان حاملات الشحنة كما ان المعاملة الحرارية أدت الى زيادة انتظام الذرات في التركيب البلوري

يخضع تغير التوصيلية الكهربائية مع درجة الحرارة لاشباه الموصلات النقية للعلاقة التالية :

$$\sigma = \sigma_0 \exp[-(Ea / K_B T)] \dots \dots \dots (3)$$

حيث ان :

$Ea$  : طاقة التشغيل الحراري التوصيلية

$T$  : درجة الحرارة المطلقة

$K_B$  : ثابت بولتزمان

$\sigma_0$  : التوصيلية المعدنية الصغرى

### الجانب العملي

حضرت أغشية ZnSe بطريقة التبخير الحراري في الفراغ باستخدام منظومة تفريغ نوع (Lybold Coating Unit) بحيث يمكن الوصول بمنظومة التفريغ الى ضغط بحدود ( $m \text{ bar}$ )  $10^{-5}$  و باستخدام شرائح زجاجية ذات ابعاد  $(2.54 \times 0.12) \text{cm}$  كقاعدة اساس لترسيب الاغشية عليها ونظفت كل الشرائح باستخدام الماء المقطر ومسحوق الغسيل ثم غمرت القواعد في الماء المقطر بعدها تغمير القواعد الزجاجية بكحول عالي النقاوة Pure Ethanol في جهاز الموجات فوق الصوتية لمدة 15 min و جففت القواعد الاساس بوضعها في فرن بدرجة حرارة K 373 لمدة 20 min ولتبخير مادة ZnSe تم استخدام حبيض من مادة الموليبدنيوم وأستخدام الالمنيوم لعمل القطب الكهربائية ولتبخير الالمنيوم أستخدم حبيض من التكتستين. لغرض اجراء القياسات الكهربائية تم استخدام جهاز قدرة للتيار المستمر نوع Philips و جهاز لقياس التيار (Keithly Digital Electro meter) و تقياس درجة حرارة النموذج Thermo Couple الذي يتصل بعداد Thermometer . والغرض اجراء المعاملة الحرارية للنمذاج قيد البحث اسخدام فرن من نوع accu- therm II-1000 المجهز من شوكة Jelenko .

### النتائج والمناقشة


بين الشكل (١) (٢) (٣) العلاقة بين التيار ZnSe والفولتية لدرجات حرارية مختلفة لاغشية

المتعددة السمك  $A^0$  (1000,2700,4000) بدرجة حرارة K (373) لقاعدة الاساس المعدنية


بردة  $K^0$  (473) لمدة ساعة. تبين هذه الاشكال ان التيار يزداد بزيادة درجة الحرارة وهذا يدل على ان المقاومة تقل بارتفاع درجات الحرارة

Thickness(A <sup>0</sup> )	Before Annealing		After Annealing	
	Ea <sub>2</sub> (eV)	Ea <sub>1</sub> (eV)	Ea <sub>2</sub> (eV)	Ea <sub>1</sub> (eV)
1000	1	0.14	1.03	0.21
2700	0.74	0.156	0.93	0.29
4000	0.72	0.163	0.845	0.264


الجدول (١) بين قيم طقات التشغيل لاغشية ZnSe قبل التدرين وبعد




الشكل (٢) يبين تغير التيار مع الفولتية لغشاء ZnSe بسمك (293-373)K 2700 A° درجات حرارية مختلفة




الشكل (١) تغير التيار مع الفولتية لغشاء ZnSe بسمك 1000 A° درجات حرارية مختلفة (293-373)K




الشكل (٤) يبين تغير التيار مع الفولتية لغشاء ZnSe بسمك 4000 A° درجات حرارية مختلفة (323)K



الشكل (٣) يبين تغير التيار مع الفولتية لغشاء ZnSe بسمك 4000 A° درجات حرارية مختلفة (263-373)K



الشكل (٦) العلاقة بين لوغارتم التوصيلية ومقروب درجة الحرارة لاغشية ZnSe بسمك 1000A° قبل التدين وبعده




الشكل (٥) العلاقة بين لوغارتم التوصيلية ومقروب درجة الحرارة لاغشية ZnSe المتعدد السمك


٤- انخفاض التوصيلية الكهربائية للنماذج بعد التلدين بسبب ان المعاملة الحرارية (التلدين) أدت الى حدوث استطارة لبعض ذرات مادة الغشاء سبب في نقصان تركيز حاميات الشحنة مما ادى الى تناقص التوصيلية.

### المصادر

١. يحيى نوري الجمال . ١٩٩٠ . "فيزياء الحالة الصلبة" مطبعة جامعة الموصل .
٢. متى ناصر مقادسي . ١٩٩٠ . "علم المواد" وزارة التعليم العالي .
3. Kasai, .K, Fitzpatrick, B. J. 1979." Shallow Acceptors and P-type ZnSe " Appl. Phy. Lett, 35:2.
4. Tauc, J, " Amorphous and liquid Semiconductors " by Plenum.
5. John, y. w. Seto . 1978. " The Electrical Properties of Polycrystalline Silicon films ", J.Appl. Phys , 46 :12.
6. Kireev, P. S. 1978. " Semiconductors Physics " , Mir Published , 2nd Edition, ".
7. Akira, Dos.1988. " Discrimination between conduction and polarization Processes in an a.c electric field", Appl . Phys,63:1.
٨. مؤيد جبرائيل يوسف . ١٩٨٩ . "فيزياء الحالة الصلبة" مطبعة جامعة بغداد، الجزء الثاني .
9. Dawar, A. L. 1990. " Effect of Hydrogen Annealing on structural and Optical Properties of ZnSe thin films ",J. Crystal Growth 100:281.
10. Batabyal, A. k. 1984 " The Influence of deposition parameters on the Properties of Amorphous thin films Produced by magnetron sputtering method ", " Thin Solid film ", 112:51.
11. Serway, R. A. 2000. " Physics for Scientists and Engineers " 5th ed.
12. Smallman, R. E. 1990 " Modern Physical Metallurgy " University of Birmingham.



الشكل (7) يبين تغير لوغاريم التوصيلية مع مقلوب درجة الحرارة لغشاء بسمك ZnSe 2700 Å° قبل التلدين وبعده



الشكل (8) يبين تغير لوغاريم التوصيلية مع مقلوب درجة الحرارة


### الاستنتاجات

- زيادة قيمة التيار مع ارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى زيادة تحريرية حاميات الشحنة وبالتالي ازدياد انتقال حاميات الشحنة من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل مما يسبب زيادة في قيمة التيار .
- تزداد التوصيلية الكهربائية مع زيادة السمك يؤدي الى زيادة تركيز حاميات الشحنة .
- وجود قيمتين لطاقة التشريط  $Ea1$  و  $Ea2$  طاقة التشريط الاولى  $Ea1$  في جميع الااغشية تمثل عملية التقطط Hopping او الانتقال Tunneling لحاميات الشحنة ضمن المستويات المقيدة داخل فجوة الطاقة اما طاقة التشريط الثانية  $Ea2$  فتمثل انتقال حاميات الشحنة بطريقة التفريز أو التهيج الحراري Thermal excitation


٤- انخفاض التوصيلية الكهربائية للنماذج بعد التلدين بسبب ان المعاملة الحرارية (التلدين) أدت الى حدوث استطارة لبعض ذرات مادة الغشاء سبب في نقصان تركيز حاملات الشحنة مما ادى الى تناقص التوصيلية.

#### المصادر

١. يحيى نوري الجمال. ١٩٩٠. "فيزياء الحالة الصلبة" مطبعة جامعة الموصل.
٢. متى ناصر مقادسي. ١٩٩٠. "علم المواد" وزارة التعليم العالي.
3. Kasai, .K, Fitzpatrick, B. J. 1979. " Shallow Acceptors and P-type ZnSe " Appl. Phy. Lett, 35:2.
4. Tauc, J, " Amorphous and liquid Semiconductors " by Plenum.
5. John, y. w. Seto . 1978. " The Electrical Properties of Polycrystalline Silicon films ", J.Appl. Phys , 46 :12.
6. Kireev, P. S. 1978. " Semiconductors Physics " , Mir Published , 2nd Edition, ".
7. Akira, Dos.1988. " Discrimination between conduction and polarization Processes in an a.c electric field", Appl . Phys,63:1.
٨. مؤيد جبرائيل يوسف. ١٩٨٩. "فيزياء الحالة الصلبة" مطبعة جامعة بغداد، الجزء الثاني.
9. Dawar, A. L. 1990. " Effect of Hydrogen Annealing on structural and Optical Properties of ZnSe thin films ", J. Crystal Growth 100:281.
10. Batabyal, A. k. 1984 " The Influence of deposition parameters on the Properties of Amorphous thin films Produced by magnetron sputtering method ", " Thin Solid film ", 112:51.
11. Serway, R. A. 2000. " Physics for Scientists and Engineers " 5th ed.
12. Smallman, R. E. 1990 " Modern Physical Metallurgy " University of Birmingham.



الشكل (7) يبين تغير لوغاريم التوصيلية مع مقلوب درجة الحرارة لغشاء بسمك ZnSe ٢٧٠٠ Å قبل التلدين وبعده



الشكل (8) يبين تغير لوغاريم التوصيلية مع مقلوب درجة الحرارة

#### الاستنتاجات

- ١- زيادة قيمة التيار مع ارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى زيادة تحركية حاملات الشحنة وبالتالي ازدياد انتقال حاملات الشحنة من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل مما يسبب زيادة في قيمة التيار.
- ٢- تزداد التوصيلية الكهربائية مع زيادة السمك يؤدي الى زيادة تركيز حاملات الشحنة.
- ٣- وجود قيمتين لطاقة التشريط  $Ea1$  و  $Ea2$  طاقة التشريط الاولى  $Ea1$  في جميع الاesthesie تمثل عملية التقطط Tunneling لحاملات الشحنة ضمن المستويات المقيدة داخل فجوة الطاقة اما طاقة التشريط الثانية  $Ea2$  فتمثل انتقال حاملات الشحنة بطريقة التفريز أو التهيج الحراري Thermal excitation

## **Study the influence of Annealing upon electrical properties of The prepared films ZnSe by Thermal evaporation in Vacuum**

**\*S.A.Hasson    \*\*Z.T.Al-Dahan    \*\*\*N.A.Huseen**

**\* Physics department-College of Science for Women-Baghdad University.**

**\*\*Department of Laser engeneering and opto-electronics-Nahrain University.**

**\*\*\* Physics department-College of Science for Women-Baghdad University.**

### **Abstract**

Thin films of  $ZnSe$  are deposited on glass substrates by thermal evaporation in vacuum with different thickness (1000, 2700, 4000)  $\text{\AA}^{\circ}$  temperature (293-373)  $^{\circ}\text{K}$  are studies the electrical properties before and after annealing. The result show decrease D.C conductivity and increasing the activation energy  $E_a2$ .