

تحضير ودراسة بعض الخواص الكهربائية للبوليمر الموصى بولي بارول

د. صلاح عبد الله حسون المفرجي

٢٠٠٤/١٢/٢٦ تاريخ قبول النشر

الخلاصة:

تم تحضير أغشية رقيقة من البولي بارول بطريقة الكتروكيميائية على قطب من البلاتين ان تراكيز كلًا من الباريول كان 0.1 m/l والملح الالكتروني 0.1 m/LiBF_4 في الاستوونتريل باستخدام جهد موجب قدره $4V$ على قطب العمل وكانت التوصيلية الكهربائية للغشاء المحضر $10^2 (\Omega \text{ cm})^{-1}$.

ان هذه البوليمرات المذكورة سلفاً بالامكان الحصول على نماذج منها بحالتها الطبيعية الغير مطعمه وكذلك بحالتها المؤكسدة المطعمه، بالامكان تعبيتها بواسطه احدى العناصر القلوئه $n\text{-Na}$, Li ويكون في هذه الحاله مطعم من نوع BF_4^- او بواسطه التطبعيم I_2 , Br_2 , I_2 type ويكون في هذه الحاله مطعم من نوع p-type ، من التطبيقات المهمه لمثل هذا النوع من البوليمرات هي في صناعة البطاريات القابلة للشحن والتفریع لمائات المرات وصناعة الكواشف [8].

الجانب العلمي

لقد تم تحضير غشاء رقيق من بوليمر عضوي حلقي هو البولي بارول polypyrrole وقد تم استخدام خليه مكونه من قطبين من البلاتين وبمساحة $3 \times 2 \text{ cm}^2$ لكل قطب وكانت المسافة بين القطبين 5 cm ومرر غاز الاركون في داخل الخلية لطرد جزيئات بخار الماء والاوكسجين الموجودة في داخل الخلية.

استخدم فولتميتير بين القطبين وكذلك اميتر لقياس التيار المار في الخلية وكان حجم الخلية المستخدم هو 80 cc .

استخدم وسط الكترونطي لاجراء عملية البمرة الالكتروكيميائية وكانت مكونات هذا الوسط هي LiBF_4 , (CH_3CN) , رابع فلوروبورات الليثيوم بتركيز 0.1 m/l ثم استخدمت المادة المكونة للبوليمر والتي يطلق عليها عادةً بالمونومير monomer وهي الباريول pyrrole بتركيز 0.1 m/l .

المقدمة

من المعلوم لدى المختصين في حقل البوليمرات ان اول بوليمر تم تصنيعه على شكل سلسلة من ذرات الكبريت والنيدروجين هو S_x (SN) في سنة 1973 من قبل Watatka [1] وقد تبين ان هذا البوليمر يتمتع بتوصيله كهربائيه في درجة حرارة الغرفة من خلال التجارب التي اجريت عليه من قبل جامعة Temple (Temple) وقد تبين ان هذا البوليمر بالامكان أن يصبح فائق التوصيل بدرجة حرارة أعلى من الصفر المطلق بقليل من قبل الدراسات التي اجريت في شركة I.B.M في مختبرات البحث في كاليفورنيا، لهذا السبب تم التفكير في البحث عن بوليمرات اخرى سهلة التحضير ومسقترة بوجود الهواء لقد تم صنع الكثير من البوليمرات ذات المركبات العضويه مثل البولي استيلين polyacetylene الذي صنع لأول مرره من قبل Natta [2].

والكثير من البوليمرات الاروماتيكية حصل فيها اهتمام كالبولي فنيلين poly-p-phenylene يتمتع بتوصيله كهربائيه $10^2 (\Omega \text{ cm})^{-1}$ وكذلك البولي ثايفين (poly2,5thiophene) والذي يتمتع بتوصيله ايضاً $10^2 (\Omega \text{ cm})^{-1}$ والمطعم باليونات $[\text{BF}_4^-]$. والبولي انيلين polyaniline والذي يتمتع بتوصيله $20 (\Omega \text{ cm})^{-1}$. والبولي بارول polypyrrrole الذي يعتبر من البوليمرات الموصى [7].

* زنة مستد . قسم تغذية . كلية علوم البناء / جامعة بغداد.

وقد تبين ان التوصيلية ارتفعت وكانت $(\Omega cm)^{-1}$.

النتائج والمناقشة

الشكل رقم (١) يوضح منحنى I-V للتفاعل فمن خلال زيادة الفولتية بزيادة تصاعدية مقدار ٠.٢٧ وصولا الى جهد ٤٧ عندها تستقر الزيادة الفجائية وتبدأ عملية البلمرة عند هذا الجهد الاخير، ان هذا الجهد يمثل بداية تكون السلسلة البوليمرية وعند استخدام جهة أقل من هذا فلا تحدث عملية البلمرة وسرعان ما ينخفض التيار بعد ثواني متعددة ولا يتكون الغشاء اما الشكل (٢) فيوضح الوقت اللازم لاستقرار التيار بعد عملية البلمرة وتكون البوليمر على قطب البلاتين أما الشكل (٣) بين تغير في قيمة التوصيلية الكهربائية لغشاء رقيق من البولي بايرول مع درجة الحرارة، كما هو الحال في الاشباه الموصولة التي تمتلك فجوة طاقة لهذا البوليمر تساوي ٣ev [٨] في هذا النوع من البوليمرات الاروماتيكية هناك مستويات داخل الفجوة هذه المستويات هي bipolaron, polaron من نطاق التكافؤ والتوصيل طبعاً لهذا يشمل البوليمر في الحالة المؤكسدة (المطعم) وهذه المستويات يمكن أن يحدث فيها انتقالات الكترونية الى نطاق التوصيل لقد وجد من خلال التجربة ان قيمة التوصيلية الكهربائية تختلف باختلاف النماذج المحضرة وهذا يرجع الى ثوابت عملية البلمرة نفسها المتمثلة في مقدار التركيز لكل من monomer (pyrrole) وكذلك الملح المستخدم في المحلول الاكتروليتي حيث كلما كان التركيز أقل هذا يؤدي الى نتائج أفضل كذلك هناك اعتماد أيضاً على جهد التأكسد حيث كلما ازداد هذا الجهد تقل التوصيلية وتزداد العيوب المكونة في الغشاء الرقيق ويكون بالإضافة الى الغشاء الرقيق كمية من البوليمر على شكل مسحوق عادة تكون السلسلة البوليمرية للمسحوق أقل طولاً منها في الغشاء وهذا يؤدي الى نقصان في قيمة التوصيلية الكهربائية. لقد تبين أنه بزيادة زمان التفاعل سوف يزداد سمك الغشاء الرقيق وهذا يؤدي الى زيادة الخشونة السطحية للغشاء المحضر وزيادة في عيوب الاتصال أكثر ما بين حلقات البوليمر ويكون غير منظم التركيب وهذا يؤدي بالنتيجة الى نقصان في قيمة التوصيلية الكهربائية.

كما هو الحال في كثير من البوليمرات العضوية الحلقي كالبولي فوران polyfuran والبولي اندول polyindol والبولي ثايفين polythiophene

[١٢, ٥]

استخدم فرق جهد من خلال مجهر قدرة وبخطوات متقدمة من ٧ ٠.٢ وصاعداً الى ان ابتدأت عملية البلمرة وكان الجهد مساوياً الى ٤٧ ثم ثبت هذا الجهد خلال فترة التفاعل بالامكان معرفة بداية التفاعل من خلال الزيادة في التيار المتسارعة والفحائيه كما تم تحضير عينات مختلفة بكثافة تيار مختلفة من أجل الحصول على افضل العينات وبتوسيع كهربائية عالية نسبياً.

ان هذه الطريقة في تحضير البوليمر عادةً توصف بالطريقة اليابانية لأن أول من استخدمها هم اليابانيون في صناعة كثير من البوليمرات الموصله مثل البولي ثايفين polythiophene والبولي بايرول polypyrrrole [٩, ١٠] كما انه توجد طريقة اخرى تسمى الطريقة الفرنسية تعتمد على استخدام ثلاثة اقطاب وبجهد قليل لتحضير مثل هذا النوع من البوليمرات [٥] .

لقد تمت عملية الاكسده والحصول على البوليمر خلال فترة زمنية min ٢٠ ثم قطع الدائرة الكهربائية ويستخرج القطب الذي تكون عليه البوليمر ومن ثم نزيل هذا الغشاء باستخدام شفرة رقيقة جداً.

ان الفلم المستخرج يكون سماكة بضعة مايكرومترات ذو لون بنبي غامق، بالامكان السيطرة على سمك الغشاء من خلال زمن البلمرة.

ان هذا الغشاء الرقيق يتمتع باستقراريه عالية في الهواء ولقد تم قياس التوصيلية الكهربائية للبوليمر الناتج المطعم اساساً باليونات BF_4^- وكانت ذو قيم مختلفة كانت بين $(\Omega cm)^{-1} 10^2 - 10^3$ وكانت

النتائج متفقة مع الباحثين [١١] .

بالامكان الحصول على البوليمر المتعادل بعدة طرق منها بطرق الكتروكييمائيه وذلك بتسليط جهد سالب على القطب المكون عليه البوليمر او من خلال غسل هذا البوليمر بالميثانول او الاسيتون [١٢, ١٣] ممكناً ان يستوعب هذا البوليمر ٣٣% كسبه تطعم فینشاً ما يسمى bipolaron داخل الفجوة وتكون نطاقين داخل الفجوة وعرض كل منها ٠.٢٤ev، ٠.١ev على


مقربة من نطاق التوصيل والتكافؤ [١٤] .

لقد تم تطعم البوليمر ايضاً ببخار اليود I_2 وذلك عن طريق وضع الغشاء الرقيق الغير مطعم في انبوبة تستند على قاعدة ويتم وضع نقاط الاتصال على الغشاء الرقيق لقياس كل من التيار وفرق الجهد وربطت هذه الانبوبة بانبوبة اخرى تحتوي على بلورات من اليود واغلق الانبوبتين بالحاكم، استمرت عملية التطعيم حوالي min ٣٠ بدرجة حرارة الغرفة وتحت الضغط الجوي الاعتيادي

- 3- Yamamoto, T. and Yamamoto, A. 1977 , chem. . lett , 353 .
- 4- Speight, J.G. kovacic, P. and Koch, F.W. 1971 J . Macromol Sci , Rev . Macromol . chem. ,C5 (2) :295 .
- 5- Tourillon, G. and Garnier, F. 1982 , J . Electronal chem. , 135: 173 → 178 .
- 6- Reghu, M. Yoom, C.O. and Heeger, Y. 1994 phy . Rev . 50 : 13931
- 7- Naarmann, H. 1992 , encyclopedia of industrial chemistry , 21 ,429
- 8- Bakhshi, A.K. Ladik, J. 1987 ,phy . Rev B , 35: 74 , .
- 9- Kaneto, Keiich. Yoshino, Katsumi. and Inuishi, Yoshio. 1982 Jpn . Appl-phys 21 1567-1588 .
- 10- Levine, Ivonich Kivill. 2002 electrochemical synthesis and characterization of composites of polypyrrale and polyimide, Msc theses, university of Cincinnati, Engineering Materials
- 11- Mikalo, R.P. Appel, G. and Schmeiber, D. 2001 synthetic Metals 122: (91-93)
- 12- Koracic, Peter. Khoury, Issam. 1983 , synthetic Metals 6 , 31-38 .
- 13- Lionel, Funt B. and Iowen, Stephen. 1985 synthetic Metals 11:129-137 .
- 14-.Bredus, J.L . Themans, B. Fripial, J G. 1984 phys. Rev B 29 : 676 .

الاستنتاجات

لقد تبين لدينا ان هناك اختلاف في قيمة التوصيله الكهربائيه المستخدمه لغشاء رقيق من البولي بيايرول باختلاف النماذج المحضره وهذا الاختلاف يرجع الى تكوين الشوائب باختلاف انواعها على السلسله البوليمرية المتكونه، هذه الشوائب تعتمد على ارتفاع في جهد الفاعله وارتفاع في تركيز المسواد الاوليه المستخدمه لتركيب هذا البوليمر، ان احد هذه الشوائب في التركيب ممكن ان تكون في بطيقه ربط الحلقات المكونه لهذا البوليمر فعادتا الطريقه المثاليه للربط تسمى بـ Poly 2,5 pyrrole كما موضح أدناه [12]



السلسلة البوليمرية للبوليبيايرول

فعد زياده جهد التأكسد اثناء تركيب هذا البوليمر بالامكان ان تتصل حلقات البوليمر (2,4) بالإضافة الى (2,5) على سبيل المثال وهذا يؤدي الى ان تكون السلسله البوليمرية اقل طولا وغير منتظمه مما يؤدي الى انخفاض التوصيله الكهربائيه

المصادر

- 1- Yamamoto, T. Sanechika, K. Hayashi, Y. and Yamamoto A ,1978 J. poly . Sci . polym . lett .Ed , 17 : 181 .
- 2- Malhotra, B.D. and Kumer, N.A. 1986, polymer Soci , 12: 179 .

Preparation and study some of electrical properties of conducting polymer ploy-pyrrole

**Salah . A . Hasoon*

* Department of physics College of science for women Baghdad University

Abstract:

Thin films of polypyrrole were synthesized electrochemically on a platinum . Concentration of pyrrole was 0.1 m/l and 0.1 m/l of liBF4 in acetonitrile (CH3CN) Positive potential of 4V was applied to working electrode, the electrical conductivity of this film was 10^{-2} $(\Omega \text{ cm})^{-1}$