

**عملية الامتراز والابتراز كطريقة لفصل مزيج غازي النتروجين وثاني أوكسيد الكاربون وباستخدام الفحم المنشط****فارس ابراهيم صالح\***

تاريخ قبول النشر 2008/11/30

**الخلاصة**

استخدمت ظاهرة امتراز الغاز على سطوح المواد الصلبة في مجال فصل الغازات من مزيجها وتقطيئها اعتماداً على الاختلاف في ميل الغازات المكونة للمزيج لامتراز على سطح المادة الصلبة وحسب الطبيعة الكيميائية والفيزيائية لتلك الغازات. جرى في هذه الدراسة توظيف لهذه الظاهرة في فصل غازى النتروجين وثاني أوكسيد الكاربون باستخدام الفحم النباتي المنشط الناتج حيث أظهرت النتائج التجريبية أن أفضل مقدار لمعامل الفصل كان عند درجة حرارة -40 °م وأن التواصل في تكرار عملية الامتراز يؤدي إلى الحصول على فصل الغازين وتقطيئهما.

الكلمات المفتاحية: الامتراز والابتراز ، فصل الغازات ، المساحة السطحية ، تقطيئ الغازات

$$\alpha = KP^n$$

حيث  $\alpha$  هي كمية الغاز الممتز لوحدة الكتلة عند الضغط  $P$

$n, K$  مقادير ثابتة تتعلق بالغاز الممتز والسطح الصلب في درجة حرارة الامتراز ، وبشكل عام تكون قيمة الثابت  $n$  أقل من واحد خصوصاً عند درجات الحرارة المتوسطة والعالية ، وعليه تكون كمية الغاز الممتز قليلة مقارنة بمعدل الزيادة بمقادير الضغط . ولكن عند درجات الحرارة المنخفضة تقترب قيمة  $n$  من الواحد ف تكون عملية الامتراز متضارعة مع الزيادة في مقدار الضغط وتكون أكثر وضوحاً عند الضغوط الواطنة . وبجعل المعادلة أعلاه لوغارتمية فتصبح:

$$\log \alpha = \log K + n \log P$$

وهذه تمثل خط مستقيم للعلاقة بين كمية الغاز الممتز والضغط المعمول به . تنخفض كمية الغاز الممتز عند وجود مزيج من الغازات وقد يحدث أن أحد الغازات يتم امترازه لمقدار معين قبل أن تجري عملية الامتراز للغاز الآخر في الخليط [1] ، وتناسب كمية الامتراز لمكونات المزيج حسب الضغوط الجزئية لها ، وحين تكون حرارة الامتراز لأحد المكونات عالية نسبة للغازات المكونة الأخرى للمزيج فإنها تتسبب في الإقلال من احتمالية امتراز تلك المكونات على السطح نفسه أو قد تمنع ذلك [6] استخدمت عملية الامتراز كأسلوب في فصل مزيج الغازات اعتماداً على طريقة استعادة الغاز الممتز وتنشيط المادة الممتزة وباعتبار طبيعة مكونات الخليط الغازي وميكانيكية الفصل واعتمدت الطرائق الأساسية للفصل على الامتراز والابتراز بالدرجة الحرارية والانتقال الدوري ( Thermal Adsorption, TSA ) أو الامتراز ( Swing Adsorption, TSA )

**المقدمة**

المادة الصلبة هي ترابط من الأيونات أو الذرات أو الجزيئات يؤدي إلى نظام متوازن القوى داخل الجسم الصلب ويفى السطح الخارجي في حالة عدم توازن وتجذب إليه جزيئات الغازات لتحقيق التوازن وهذه هي عملية الامتراز [2-1] . تختلف قابلية المواد الصلبة على امتراز الغازات حسب طبيعتها الكيميائية والفيزيائية وتناسب مع المساحة السطحية لها ، وتنزداد كمية الغاز الممتز بزيادة الضغط وانخفاض درجة الحرارة ، وعلى ضوء مفهوم لي شاتيلييه في التوازن فإن عملية الامتراز يصاحبها انخفاض في الانثالبي ( HΔ ) مقدار سالب ، وكمية الحرارة المتبعة تناسب مع كمية الغاز الممتز والمتأثر بنوع الغاز والمادة الصلبة ومقدار الضغط ودرجة الحرارة وبشكل عام يكون مقدارها قليل نسبياً ويتراوح بين (10-5) كيلو كالوري لكل واحد مول من الغاز الممتز في حالة الامتراز الفيزيائي [3] . إن قوى الترابط بين جزيئات الغاز والسطح الصلب تكون مشابهة إلى قوى التجاذب بين الجزيئات عند الحالة السائلة وبعبارة أخرى فإن جزيئات الغاز تمتز على سطح الجسم الصلب بفعل قوة فإن در فالس لهذا يطلق على الامتراز الفيزيائي بامتراز فان در فالس وهذا ما يجعل من كمية الغاز الممتز تناسب مع سهولة تسييل الغاز . وتشير الدراسات إلى أن الحجم الممتز من الغازات المختلفة على نفس السطح الصلب يتاسب مع درجات الغليان لتلك الغازات ، فالغازات التي تتحول بسهولة إلى الحالة السائلة أي أن قوة فان در فالس للترابط بين الجزيئات تكون كبيرة فهي أكثر ميلاً للامتراز على السطح الصلب [4] . وتظهر المعادلة التالية العلاقة بين كمية الغاز الممتز ومقدار ضغط التوازن وثبت درجة الحرارة [5]

نفطها التجربة. 7- منظومة قياس درجة الحرارة عبارة عن متحسس مرتبط بجهاز رقمي دقيق Digital Microprocessor Thermometer مجهز من شركة Comark. أجريت التجارب لتعيين منحنيات الامتاز لكل من غاز النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون عالية القاوة على سطح الفحم النباتي المنشط وذلك بدرجة الحرارة المتماثلة وكذلك الضغط المتماثل وتجرى العملية الحسابية لتعيين الكمية الممتازة من الغاز على سطح الفحم النباتي المنشط بوحدة المستندر المكعب وفي الظروف التسوية لكل غرام من الفحم النباتي المنشط.

والتجربة الأساسية لامتاز مزيج غاز النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون بصفة عملية الفصل بين الغازين كانت بالسياق التالي، يتم تهيئة المنظومة بالتفريغ الكامل ثم يضخ الغازين إلى داخل المنظومة بالنسبة المذكورة في الجدول (1) والجدول (2) والتي يتم حسابها على أساس الضغط الجزيئي لكل من الغازين. وبعد تكوين المزيج المطلوب يفتح الصمام المؤدي إلى حاوية الفحم النباتي المنشط والمغمورة في حمام التبريد وبالدرجة الحرارية المطلوبة لتجري عملية الامتاز لحين بلوغ ضغط التوازن عند تقطف الحاوية. ولغرض تعيين نسبة الغازين في الطور الغازي بعد عملية الامتاز يتم احتجاز غاز ثاني أوكسيد الكاربون في حمام من سائل النيتروجين وتفرغ المنظومة من غاز النيتروجين تم غلقها من جديد وتسخين غاز ثاني أوكسيد الكاربون المتصلب إلى درجة حرارة المختبر وقياس الضغط الذي يمثل الضغط الجزيئي له في المزيج. أما بالنسبة للطور الممتز ف يتم تفريغ المنظومة من الطور الغازي بالكامل وغلقها ومن ثم اطلاق المزيج الغازي الممتز يفتح صمام حاوية الامتاز وانتشار مكونات المزيج إلى المنظومة بعد التسخين إلى درجة حرارة المختبر عند تبع نفس الأسلوب في تعيين نسب مكونات المزيج.


والابتاز بارجحة الضغط والانتقال الدوري (PSA) وذلك بتصور اختلاف سرع انتشار الجزيئات الممتزة المختلفة [7,2]. وتنطلع في هذا البحث توظيف عملية الامتاز في فصل مزيج غاز النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون وتعيين الظروف العملية لذلك ومن خلال تقنية (TSA) وتقنية (PSA) المذكورة أعلاه.

#### **المواد وطرائق العمل:**

أجريت تجارب الامتاز لغاز النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون عالية القاوة على سطح الفحم النباتي المنشط لما يمتاز به من مساحة سطحية واسعة والمجهز من شركة Riedel-de Haen بمقاييس متخلقي قدره 15.3 ملم، وتعامل حرارياً بدرجة 400 متسوياً لأكثر من ساعتين قبل استخدامهما لتنقية السطح وزيادة المساحة السطحية ورفع فاعليتها. ثم يؤخذ وزن معين من الفحم النباتي المنشط بعد تهيئته ويوضع في موقعه من منظومة العمل.

#### **منظومة العمل**

يظهر مخطط العمل في الشكل رقم (1) والمولفة من المفاصل التالية: 1- وعاء الامتاز مصنوع من مادة الستيل ويوضع في داخله الفحم النباتي المنشط ويمكن غمرها في حمام التبريد من سائل النيتروجين أو خليط الكحول الأثليلي مع سائل النيتروجين وحسب درجة الحرارة. 2- مضخة تفريغ زيتية دوارة ذات مراحلتين. 3- منظومة قياس الضغط الواطي برأس بيراني المتحسس حتى ضغط  $10^{-3}$  بار. 4- مرواز زيني مدرج إلى حد 76 سم لقياس ضغط التوازن. 5- حاويات الغازات المستخدمة في التجارب. 6- ترتيب جميع المفاصل المذكورة بخط توصيل أنبوبى من الستيل مجهز بصمامات معدنية لغرض السيطرة على انسيابية الغازات بالاتجاهات التي



شكل (1) مخطط منظومة امتزاز الغازات المستخدمة

آخرى لمزيج الغازين بنسب مختلفة وكما في الجدول (2) وعند درجة حرارة 40. منوية. ومن خلال هذه التجارب تجري الحسابات لتقييم امكانية استخدام عملية الامتزاز في فصل الغازين عن بعضهما.

أجريت سلسلة تجارب الامتزاز لمزيج غازى النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون بنسبة 50% لكل منها وكانت التجارب بنفس الضغط الأولي( $25 \text{ سم زئبق } N_2 + 25 \text{ سم زئبق } CO_2$ ) ولدرجات حرارة مختلفة كذلك سلسلة تجارب


## النتائج والمناقشة

## أ- تعين المساحة السطحية

أفضل الطرق لتعيين المساحة السطحية هو استخدام معادلة برونر وايديت تيلر (B.E.T.) والتي تمثل امتراز الغاز على السطح الصلب بدرجة حرارة ثابتة وضغوط مختلفة، وأفضل درجة حرارة تكون قريبة من درجة غليان الغاز الممترز. أجريت التجارب لهذا الغرض باستخدام غاز النيتروجين والمعادلة هي:

$$\frac{P}{V(P_0 - P)} = \frac{1}{V_m C} + \frac{C - 1}{V_m C} \frac{P}{P_0}$$

حيث  $V$  تمثل حجم الغاز الممترز عند ضغط التوازن  $P$ ، و  $V_m$  حجم الغاز الممترز طبقة واحدة على السطح الصلب، و  $C$  هي مقدار ثابت. بعد اجراء القياسات وتعيين ضغوط التوازن والضغط الأولية وحساب حجم الغاز الممترز بين الرسم البياني الشكل (2) العلاقة بين  $P/V(P_0 - P)$  و  $P/P_0$  وهي خط مستقيم انحداره  $\frac{C - 1}{V_m C}$  ويساوي 0.005 والقطع



شكل (2) العلاقة الخطية لمنحنى امتراز غاز النيتروجين بدرجات حرارة متساوية على سطح الفحم المنشط وفقاً لمعادلة B.E.T.

أن الضغط الابتدائي لكل واحد من الغازات يساوي ارتفاع 25 سنتيمتر زئبق لجميع التجارب وبدرجات حرارة مختلفة.

## ب- تجزئة الخليط الغازي

يبين الجدول (1) مقارنة نتائج تجارب الامتراز لمزيج غازي النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون بنسبة 50% مع القيم التي تناظرها من نتائج تجارب الامتراز للغازين كل على انفراد حيث

الجدول (1) امتزاز غازى النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون بشكل منفرد (الضغط الأولي 25 سم زئبق) ومزيجهما بنسبة 50% (الضغط الأولي 25 سم زئبق  $N_2 + CO_2$ ) ولدرجات حرارة مختلفة


12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
نسبة المتران من الغازين كل على الغازين في الطور الغازي للمزيج عند ضغط التوازن	حجم المتران من الغازين كل على الغازين كل على الغازين كل على الفراد (STP) gm	حجم كل من الغازين المتران من المزيج عند ضغط التوازن على الفراد Cm <sup>3</sup> (STP) gm	ضغط التوازن لغازين كل على الفراد CmHg	الضغط الجزئي لمكونات الطور الغازي عند ضغط التوازن على الغازى CmHg	ضغط	درجة الحرارة °C					
$CO_2\%$	$N_2\%$	$CO_2$	$N_2$	$CO_2$	$N_2$	$CO_2$	$N_2$	$CO_2$	$N_2$	$CmHg$	
39.0	60.6	2.34	1.11	1.8	1.14	1.3	4.5	2.9	4.4	7.3	0
31.6	68.0	2.64	1.31	2.2	1.35	0.7	4.0	1.8	3.9	5.7	-20
26.0	74.0	2.72	1.47	2.4	1.43	0.5	3.6	1.3	3.7	5.0	-30
20.6	78.6	2.82	1.71	2.6	1.6	0.3	3.0	0.86	3.34	4.2	-40

يكون أكبر من مجموع ضغط التوازن لكلا الغازين في الحالة المنفردة شكل (3) والسبب في ذلك يعود إلى أن جزيئات غاز ثانى أوكسيد الكاربون أبطأ انتشارا على سطح الفحم النباتي مقارنة مع جزيئات غاز النيتروجين وذلك لاختلاف الخصائص الفيزيانية لكلا الغازين [9].

إن سعة الامتزاز المتمثلة بحجم الغاز الممترز تتضمن في حالة المزيج مقارنة مع مجموع سعة الامتزاز في الحالة المنفردة لكلا الغازين وذلك يبيو واضحاً من مقدار الضغط الجزئي لغاز ثانى أوكسيد الكاربون وهو ما يدل على أن امتزاز غاز ثانى أوكسيد الكاربون يتاثر بوجود غاز النيتروجين.

و عند المقارنة بين ضغوط التوازن ودرجات الحرارة المختلفة للتجارب تظهر طبيعة العلاقة الخطية الطردية والموضحة في الرسم البياني شكل (3). وفي العمود الثالث من الجدول يكون مقدار الضغط الجزئي للنيتروجين في مزيج الطور الغازي بعد عملية الامتزاز لا يختلف إلا شيئاً بسيطاً عن مقدار ضغط التوازن لغاز النيتروجين النقي في العمود الخامس من الجدول وفي نفس الوقت يكون الضغط الجزئي لغاز ثانى أوكسيد الكاربون في مزيج الطور الغازي بعد عملية الامتزاز أعلى من ضغط التوازن لغاز ثانى أوكسيد الكاربون النقي وذلك في العمودين الرابع والسادس من الجدول. وبشكل عام فإن ضغط التوازن لعملية الامتزاز في حالة مزيج الغازين

- مزيج النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون
- مجموع ضغط التوازن للغازين بالحالة المنفردة
- △ غاز النيتروجين
- ضغط غاز ثانى أوكسيد الكاربون في المزيج
- ×
- ×



شكل (3) علاقة ضغوط التوازن لامتزاز غاز النيتروجين وغاز ثانى أوكسيد الكاربون ومزيجهما (50/50) مع درجة الحرارة ويضغط ابتدائى مقداره 25 سنتيمتر زئبق لكلا الغازين في الحالة المنفردة وفي المزيج

الجدول (2) تغير معامل الفصل ( $\infty$ ) بعملية الامتاز لمزيج غازي النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون مع درجات (50%)

Temp °C	$\infty$
0	1.32
-20	1.47
-30	1.96
-40	2.51

الجدول (3) تغير معامل الفصل ( $\infty$ ) بعملية الامتاز لمزيج غازي النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون مع تغير نسبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون عند درجة حرارة (-40) °C

نسبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون (%)	$\infty$
10	0.21
25	1.8
50	2.51

#### المصادر:

- Silbey R.J., Albert R.A. and Bawendi M.G., 2005, physical chemistry, John wiley and ons, Inc., 4<sup>th</sup>ed., pp.840.
- Yang R.T. 1978, Gas speration by adsorption processes Butterworths, New York, pp: 319.
- Aveyard R. and Haydon D.A. 1973, An Introduction to the principles of surface chemistry, Cambridge University Press, London, pp: 311.
- Yang R.T., Doong S.J. and Cen P.L. 1985, Separation dilute CO<sub>2</sub> – CH<sub>4</sub> mixtures, AICHE J., 81 (2):130-136.
- Bruce E.Poling 2001,The properties of gases and liquids, Mc Graw – Hill, New York, pp- 301.
- Ray M.S. 1983, The sepration and purification of gases..., Sepa. Sci. Tech., 81 (2): 95-120.
- Cheny H.C. and Hill F.B. 1985, Pressure swing adsorption ..., AICHE J., 31 (1): 95-102.
- Avery A.E. and Shaw D.J. 1980, Basic physical chemistry calculations, 2<sup>nd</sup> ed. Butterworths, London,pp- 65.
- Shoemaker D.P. , Garland C.W. and Nibler J. W. 2002, Experiments in physical chemistry. McGraw –Hill, 7<sup>th</sup> ed. ,New York, pp-120.

يوضح العمود الثاني عشر من الجدول (1) أن عملية التجزئة لمزيج الغازين قائمة وذلك من مقدار التغير في النسبة المئوية في الطور الغازي بعد الامتاز متناسبًا مع درجة الحرارة وتصل هذه النسبة إلى مقدار 20.6% عندما تكون درجة الحرارة المعمول بها 40- درجة مئوية وهي أدنى من نصف ما عليه في المزيج الغازي قبل الامتاز. لمتابعة عملية الفصل بعد اختيار درجة الحرارة الأنسب وهي 40- درجة مئوية وذلك من خلال النتائج الحاصل عليها. أجريت تجارب الامتاز على مزيج من الغازين وبنسب مختلفة وكانت النتائج كما هي في الجدول (2)، وتوكد هذه النتائج أن عملية الامتاز لمزيج الغازين لا تتم بانفراد الواحد عن الآخر وأن هناك علاقة بين ضغط التوازن والنسبة المئوية لغاز ثاني أوكسيد الكاربون، وذلك يعني أن عملية التجزئة يمكن استمرارها تتابعًا بعمليات الامتاز لإحداث الفصل بين الغازين.

#### ج- تعين معامل الفصل

لتقدير الجدوى في توظيف عملية الامتاز في فصل مزيج الغازين يتوجب تعين معامل الفصل والذي يعبر عنه بالعلاقة الرياضية التالية [2]:

$$= \frac{X_1 / Y_1}{X_2 / Y_2} \infty$$

حيث أن X<sub>1</sub> و Y<sub>1</sub> هما الكسر المولى لكل مكون من مكونات الخليط في الطور المتز والطور الغازي على التوالي، ويجري حساب الكسر المولى في الطورين من العلاقة التالية:

$$X, Y = P_i / P_t$$

حيث P<sub>i</sub> و P<sub>t</sub> هما الضغط الجزئي والضغط الكلي على التوالي في الطور الغازي والطور المتز.

تظهر نتائج الحسابات لمعامل الفصل لتجارب عملية الامتاز التي أجريت على مزيج الغازين بنسبة 50% ولدرجات حرارة مختلفة الجدول (2)، العلاقة العكسية بين معامل الفصل ودرجة الحرارة. أما بالنسبة لتجارب الامتاز المتضمنة نسب مختلفة من الغازين في المزيج كانت النتائج كما هي في الجدول (3)، وتعكس لنا هذه النتائج أن معامل الفصل يزداد بزيادة تركيز ثاني أوكسيد الكاربون، وفي الغالب فإن مقدار معامل الفصل  $\infty$  يتغير مع نسب مكونات المزيج وظروف التجربة من ضغط ودرجة حرارة. يتضح من خلال النتائج إمكانية توظيف عملية الامتاز على سطح الفحم النباتي في فصل مزيج غازي النيتروجين وثاني أوكسيد الكاربون أما بطريقة التأرجح الحراري أو بتأرجح الضغط والانتقال الدوري.

## The adsorption-desorption process as a method for separation of nitrogen-carbon dioxide gas mixture using activated carbon

*Faris Ibrahim Saleh\**

\*Chemistry research center / Ministry of science technology

Key words: adsorption – desorption , Gas separation , Surface area , Gas purification.

### **Abstract**

Gas adsorption phenomenon on solid surface has been used as a mean in separation and purification of gas mixture depending on the difference in tendencies of each component in the gas mixture to be adsorbed on the solid surface according to its behaviour.

This work concerns to study the possibilities to separate the  $N_2 - CO_2$  gas mixture using adsorption-desorption phenomenon on activated carbon.

The experimental results exhibit good separation factor at temperature of -40 °C .